Unilong Industry Co., Ltd

Add: Shuntai, No.2000 Shunhua Rd, High-Tech Zone , Jinan City, Shandong Province, China

---

Product name: Cellulose Acetate Butyrate
CAS: 9004-36-8
EINECS: 618-381-2

Typical Properties

Enterprise product standards	CAB-381-0.1	CAB-381-0.5	CAB-381-2	CAB-381-20	CAB-551-0.01	CAB-551-0.2
Butyryl Content	35.50% ~41.50%	35.50% ~41.50%	35%-41%	36%-40%	45%-58%	44%-58%
Acetyl Content	10%-18%	10%-18%	10%-18%	11%-18%	1%-5%	1%-4%
Hydroxyl Content	0.0-3.0%	0.0-3.0%	0.0-3.0%	0.0-3.0%	0.0-3.0%	0.0-3.0%
Viscosity	0.05-0.35	0.35-0.8	0.85-1.25	1.3-1.8	0.01-0.15	0.2-0.55
Color	≦100unit	≦100unit	≦100unit	≦100unit	≦100unit	≦100unit
Haze	≦50NTU	≦50NTU	≦50NTU	≦50NTU	≦50NTU	≦50NTU
Acidity as Acetic Acid	0.00~300	0.00~300	0.00~300	0.00~300	0.00~300	0.00~300
Ash Content	≦1.5%	≦1.5%	≦1.5%	≦1.5%	≦1.5%	≦1.5%
Melting point	Measured	Measured	Measured	Measured	Measured	Measured
Glass Transition Temperature (Tg)	Measured	Measured	Measured	Measured	Measured	Measured

Unilong Industry